

maxi-script

Gramvægt	ISO 536	g/m ²	60	70	80	90	100	110	120	150	170	190	250
Tykkelse	ISO 534	µm	59	67	76	83	92	97	106	132	150	170	245
Volumen	ISO 534	cm ³ /g	0,97	0,95	0,96	0,94	0,93	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,95
Ruhed	ISO 8791-2	Bendtsen ml/min	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Ruhed	ISO 8791-4	PPS µm	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Opacitet	ISO 2471	%	86	88	91	93	94	95	96	97,5	98	99	99,5
Hvidhed	ISO 2470-2	D65/10° %	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
Hvidhed CIE	ISO 11475	%	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150

Forbehold for tekniske ændringer

Overflade	Bestrygning	Aldersbestandig	Datablade ajourført	
glattet	ubestrøget	ISO 9706	18.04.2013 / SB	
Fødevaregodkendt *	Emballagedirektiv	Legetøjssikkerhedsstandard	Energiledelse	Kvalitetsledelse
BfR XXXVI	94/62 EC	EN 71/3	ISO 50001	ISO 9001
Miljøledelse	Miljøcertificering	Miljøcertificering	Miljøcertificering	Arbejds miljøledelse
EMAS ISO 14001	EU Ecolabel	FSC Mix Credit	PEFC kan fås i fabrikation	OHSAS 18001

* Fødevaregodkendelsen: Ifølge bekendtgørelsen om fødevarekontaktmaterialer skal disse ledsages af en overensstemmelseserklæring. Kontakt os venligst ved behov.